



DATENBLATT			
QUALITÄT	EVERCOPY Prestige		
Zellstoffzusammensetzung	ECF		
pH neutrale Umgebung	neutral		
Flächengewicht	80	g/m²	NF IN ISO 536 NFQ 03 019
Dicke	111	microns	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
Volumen	1,39	cm³/g	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
Weisse	160	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
Bentsen Glätte	150	ml/min	NF 8791-2 NF Q 03- 049
Opazität	96	%	NF ISO 2471 NFQ 03 040
Absolute Feuchte	4,60	%H₂O	NF IN ISO 20287 NFQ 03 003
Relative Feuchte	32	in der Luft	sabre
Kajaani Durchsicht	87		
Älterungs- beständigkeit	ISO 9706		NF EN ISO 9706
Zertifikat	FSC-C002321		