

TROPHEE FARBIG

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| QUALITÄT | Trophée Colour | | |
| Zusammensetzung | ECF | | |
| Umgebung | neutral | | |
| Flächengewicht | 80g | g/m² | NF EN ISO 536 NFQ 03 019 |
| Dicke | 110 | microns | NF EN ISO 534 NFQ 03 016 |
| Volumen | 1,38 | cm³/g | NF EN ISO 534 NFQ 03 016 |
| Bendtsen Glätte | 185 | ml/min | ISO 8791-2 NFQ 03 049 |
| Absolute Feuchte | 5,00 | %H₂O | NF EN ISO 20287 NFQ 03 003 |
| Relative Feuchte | 38 | in der Luft | Säbel |
| Älterungs- beständigkeit | DIN 6738 | | |
| Älterungs- beständigkeit | ISO 9706 | | |