Für die Produktion von BIO TOP 3® werden ausschließlich Faserrohstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Durch den Verzicht auf Chlor und Chlorverbindungen bei der Zellstoffbleiche und auf optische Aufheller bei der Papierproduktion entspricht auch das weitere Herstellungsverfahren höchsten Umweltstandards. BIO TOP 3 extra ist FSC zertifiziert.

Technische Daten: BIO TOP 3 EXTRA 80 g/m²

Grammatur		g/m²	ISO 536		**80**	**± 3,0**
Dicke		mm/1000	ISO 534		**108**	**± 3**
Steifigkeit L&W	längs	mN	ISO 2493	**min**	**110**	
Steifigkeit L&W	quer	mN	ISO 2493		**65**	**± 15**
Rauigkeit Bendtsen		ml/min	ISO 8791-2		**200**	**± 50**
Porosität		ml/min	ISO 5636-3		**850**	**± 450**
Opazität		%	ISO 2471	**min**	**84,0**	
Weisse mit UV		%	ISO 2470		**89,5**	**± 2,0**

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpaper für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001, 14001 und 18001 produziert.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE

02.05.2007